

Artevia™ CAPA DE RODADURA



Capa de rodadura pavimentos pulidos

Lafarge ha desarrollado la capa de rodadura para pavimentos industriales UP, a base de cemento Portland, granulados minerales de gran dureza, pigmentos inorgánicos y aditivos reactivos, que se aplica sobre el hormigón fresco.

Aplicación:

- Zonas Exteriores, polideportivos, parkings, zonas de paseos.
- Naves, Industrias pequeñas y medianas, andenes de estaciones.

Soportes:

- Hormigón fresco.



DATOS TÉCNICOS:

Resistencia a la abrasión	Elevada, 5 veces superior a la del hormigón
Resistencia a la compresión	> 35 N/mm ²
Resistencia a la flexión	>5N/mm ²
Densidad aparente en polvo	1,2 kg/ dm ³
pH	12
Estabilidad frente a UV	Estable



Recomendaciones:

- Aplicar entre 3 a 5 kg por m² via espolvoreo.

Modo de empleo:

- 1: Espolvorear la capa de rodadura en el momento en el que empieza a fraguar el hormigón, a razón de 3-5 kg/m².
- 2: En el momento en que la capa de rodadura absorba la humedad del hormigón, se debe nivelar con ayuda de una llana, ya sea manual o mecánica.
- 3: A continuación, comenzamos a pulir con una pulidora mecánica.
- 4: Una vez terminado el proceso de pulir, se pulveriza el líquido de curado por toda la superficie.
- 5: Se recomienda no utilizar el pavimento hasta el completo fraguado del hormigón.

Artevia

THE ART OF CONCRETE

